

POLITAK 60

GENERALITA'

Adesivo poliuretano monocomponente a base solvente igroindurente, caratterizzato da un'elevata resistenza all'acqua, ai diluenti e all'alta temperatura.

CAMPO DI IMPIEGO

Incollaggio di fregi su legno verniciato, nobilitati, metallo, melaminico.

CARATTERISTICHE

FORMA	liquido	
COLORE	marrone chiaro	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g4/20rpm	2000 - 4500	mPa*s

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'IMPIEGO

UMIDITA' DEL MATERIALE DA INCOLLARE	8 - 10	%
TEMPERATURA DEL MATERIALE AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
TEMPO DI APERTO A 20°C	8 - 12	min.
TEMPO DI PRESA A 20°C ad UMIDITA' AMBIENTE 65 %	20 - 30	min.

Con pressatura ad alta temperatura (max 70°C) o nebulizzando con acqua la superficie il tempo di presa risulta più breve.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE.

Il prodotto deve essere spalmato sul supporto meno poroso. Il prodotto va applicato a punti o a cordoncino a tratti discontinui (la linea continua rischia di imbarcare i pannelli).

Il processo di reticolazione deve avvenire sotto pressione per garantire un sufficiente contatto delle superfici incollate. Per evitare che la colla coli porre della carta siliconata sulle superfici da pressare. La pressione necessaria varia a seconda del tipo e grandezza del pezzo, deve consentire una buona coesione della linea collante. Nell'incollaggio di pannelli o listelli in derivati del legno non pressare al di sotto di 0,6 N/mm². Più intensa è la reticolazione della colla sotto pressione e più alta è la tenuta di carico finale.

Le successive lavorazioni dei pezzi incollati possono essere eseguite dopo 2 - 3 ore, la tenuta finale avviene dopo ca. 24 ore. Se le ambedue le superfici non sono porose può essere necessario umidificare uno dei due supporti.

PRECAUZIONI

Il prodotto è infiammabile. Durante l'impiego non avvicinare a fiamme libere o scintille, non respirare i vapori, non fumare, aerare adeguatamente i locali.

Il prodotto può essere dannoso se inalato ed irritare occhi, vie respiratorie e pelle. Usare D.P.I. idonei.

CONFEZIONI

Barattoli da kg 0,5.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 6 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30 °C e inferiori ai 10 possono deteriorare il prodotto. Il prodotto è igroscopico e deve essere protetto dall'umidità perché a contatto con quest'ultima può impaccare e diventare inutilizzabile.

Le informazioni contenute nella presente scheda e i suggerimenti circa le modalità d'uso e d'applicazione dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano tuttavia l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni effettuate con l'impiego dei nostri prodotti data la variabilità dei materiali e delle condizioni applicative che vanno al di là del nostro controllo. Raccomandiamo quindi di eseguire test preliminari in relazione anche alle lavorazioni successive previste per il manufatto e le condizioni di esercizio del prodotto finito. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Data: Novembre '17;

revisione n°07.

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -

Brhema Group Srl

Via dell'Artigianato, 2 Z.I. 31029 Vittorio Veneto TV
 P. IVA 02424610265 | tel 0438 500302 | fax 0438 509144
 info@brhemagroup.it | www.brhemagroup.it 