

STANDARD

Film estensibile in LLDPE prodotto su cast. Per utilizzo manuale o su pallettizzatori senza gruppo prestiro.

		UNIT	VALUE	TOLERANCE	METHOD
SPESSORE/THICKNESS		μ	30	± 1 μ	
CARICO A ROTTURA TENSILE STRENGTH AT BREAK	MD	N/mm ²	33	± 10%	ASTM D882
	TM		22		
CARICO DI SNERVAMENTO TENSILE STRENGTH AT YIELD	MD	N/mm ²	7	± 10%	ASTM D882
	TM		6		
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK	MD	%	540	± 10%	ASTM D882
	TM		660		

Qualora il film estensibile sia colorato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 10%.

Qualora al film estensibile siano aggiunti additivi, i sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.

Qualora il film estensibile sia stampato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.

I valori riportati sono forniti a titolo indicativo per facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono pertanto garanzia.

Conservare il prodotto in luogo asciutto e al riparo dai raggi solari, ad una temperatura compresa fra +5°C e +30°C. L'utilizzo ottimale del prodotto è entro 6 mesi dalla data produzione, ad una temperatura compresa fra +15°C e +25°C. L'umidità può compromettere il prodotto e il suo utilizzo.

TECNOPACK S.p.a.

Strada Dogado, 300/60 – Z.I. A.I.A. - 45017 Loreo (RO) C.F. e P.IVA: 02188550509
 tel. 0426-900582 fax 0426-998012 e-mail: info@tecnopackspaimballaggi.com